

Thông Tin Sản Phẩm

TITANLENE LDF200GG DÀNH CHO ÉP ĐÙN MÀNG NHỰA

ĐẶC ĐIỂM

LDF200GG là nhựa PE tỷ trọng thấp dành cho ép đùn màng nhựa. LDF200GG có các phụ gia trượt và chống đóng khối vừa phải. LDF200GG đáp ứng các tiêu chí của Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược phẩm (FDA) của Hoa Kỳ về việc sử dụng vật liệu tiếp xúc thực phẩm được nêu ở mục 21CFR 177.1520(c) 2.1 &(c)2.2.

ỨNG DỤNG

Túi nông sản, Túi đựng áo phông, Bao bì trưng bày, Màng co hạng nhẹ.

ƯU ĐIỂM

Các đặc tính quang học và cơ khí tốt.

CÁC ĐẶC TÍNH NHỰA ĐIỂN HÌNH

	ĐƠN VỊ	TITANLENE LDF200GG ^(a)	PP ASTM ^(b)
Chỉ số chảy	g/10phút	2	D1238
Tỷ trọng	g/cm ³	0.922	D1505
Điểm hóa mềm Vicat	°C	95	D1525

CÁC ĐẶC TÍNH MÀNG ĐIỂN HÌNH^(c)

Cường độ chịu kéo tại điểm đứt MD/TD	kg/cm ²	270 /220	D882
Độ giãn dài tối đa-chiều thổi màng (MD)/TD	%	310 /580	D882
Mô-đun 1% Secant MD/Chiều ngang màng (TD)	kg/cm ²	2100 /2300	D882
Cường độ chịu xé Elmendorf MD/TD	g/μm	6 /4	D1922
Độ bền Dart	g/μm	2	D1709
Độ mờ	%	7	D1003

(a) Các giá trị được thể hiện là các giá trị điển hình và không được coi là thông số kỹ thuật.

(b) Các phương pháp thí nghiệm ASTM là các phương pháp mới nhất theo các quy trình hiện hành của Hiệp hội.

(c) Các đặc tính màng là điển hình của màng thổi 30 micron được ép đùn với hệ số thổi (BUR) 2.5:1.

Các điều kiện gia công:

Nhiệt độ nóng chảy	:160-180°C
Hệ số thổi (BUR)	:2.5:1

Chúng tôi không thể dự tính trước được mọi điều kiện theo đó thông tin này và các sản phẩm của chúng tôi, hoặc các sản phẩm của các hãng sản xuất khác kết hợp với các sản phẩm của chúng tôi được sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các kết quả thu được từ việc áp dụng thông tin này hoặc về sự an toàn và phù hợp của các sản phẩm của chúng tôi, dù là được sử dụng đơn lẻ hay kết hợp với các sản phẩm khác. Người dùng cần tự tiến hành kiểm tra để xác định sự an toàn và phù hợp của việc kết hợp sản phẩm đó cho các mục đích riêng của mình. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, chúng tôi bán sản phẩm nhưng không bảo đảm việc và người mua và người sử dụng được cho là chịu mọi trách nhiệm đối với những mất mát hoặc tổn thất phát sinh từ việc xử lý và sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, dù là sử dụng đơn lẻ hay kết hợp với các sản phẩm khác.

R00