

GJ-150

Polypropylen (Homopolyme)



Mô tả Sản phẩm

GJ-150 là một homopolyme polypropylen được sản xuất theo quy trình Unipol và được thiết kế phù hợp cho ép phun. GJ-150 có khả năng chịu nhiệt và độ bền bề mặt tuyệt vời. Nó thường được sử dụng trong sản xuất đồ gia dụng và vật tư thông dụng.

Các tính năng chính

- Chịu nhiệt
- Độ bền bề mặt
- Chống trầy xước

Ứng dụng

- Đồ gia dụng và vật tư thông dụng

Thuộc tính cơ bản

	Thuộc tính	Phương pháp đo	Giá trị	Đơn vị
Vật lý	Chỉ số tan chảy (230°C, 2.16 kg)	ASTM D1238	12	g/10 phút
	Tỉ trọng	ASTM D1505	0.9	g/cm ³
Cơ học	Ứng suất kéo (Độ dẻo)	ASTM D638	370	kgf/cm ²
	Độ bền kéo (Độ gãy)	ASTM D638	> 100	%
	Mô đun uốn	ASTM D790	17,000	kgf/cm ²
	Khả năng chịu tác động izod (23C)	ASTM D256	3.0	kgf-cm/cm
	Nhiệt độ biến dạng do nhiệt, (4.6kgf/cm ²)	ASTM D648	110	°C

* Lưu ý: Các thuộc tính này không được hiểu là thông số kỹ thuật

TÂN HỢP PHÚ

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không phải là thông số kỹ thuật cuối cùng của sản phẩm. Nội dung của tài liệu này không ràng buộc về mặt pháp lý và các vấn đề về tính phù hợp đối với mục đích sử dụng cuối cùng phải do người dùng xác định và người dùng tự chịu trách nhiệm về kết quả của nó. Các giá trị và thông tin được nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để nâng cao chất lượng của sản phẩm.