

GJ-160

Polypropylene (Homopolymer)



Mô tả sản phẩm

GJ-160 là polypropylene homopolymer được sản xuất theo quy trình Unipol và được thiết kế phù hợp để ép phun. GJ-160 có khả năng chịu nhiệt và độ bền bề mặt vượt trội. GJ-160 thường được sử dụng trong sản xuất đồ gia dụng và các vật dụng phổ biến.

Các tính năng chính

- Chịu nhiệt
- Độ bền bề mặt
- Chống xước

Ứng dụng

- Đồ gia dụng và các vật dụng phổ biến

Đặc tính điển hình

	Đặc tính	Phương pháp đo		Giá trị	Đơn vị
Vật lý	Chỉ số nóng chảy (230°C, 2,16kg)	ASTM	D1238	16	g/10 phút
	Khối lượng riêng	ASTM	D1505	0,9	g/cm ³
	Ứng suất kéo (Điểm chảy)	ASTM	D638	350	kgf/cm ²
Cơ học	Biến dạng kéo (Điểm đứt)	ASTM	D638	≥100	%
	Mô đun uốn	ASTM	D790	16.000	kgf/cm ²
	Độ bền va đập Izod có khía (23°C)	ASTM	D256	3,0	kgf·cm/cm
	Nhiệt độ lệch nhiệt (4,6kgf/cm ²)	ASTM	D648	120	°C

• **LƯU Ý:** Những đặc tính điển hình không nên hiểu là thông số kỹ thuật

*Miễn trừ trách nhiệm: Toàn bộ thông tin trong tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và không phải là thông số kỹ thuật cuối cùng của sản phẩm. Tài liệu này không có tính ràng buộc về mặt pháp lý và người dùng phải xác định mục đích sử dụng phù hợp và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả liên quan đến việc sử dụng. Các giá trị và thông tin được cung cấp trong tài liệu này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cải tiến chất lượng sản phẩm.